



# PARADOR
















Designové podlahy Vinyl Trendtime 8

Vlastnosti výrobku		
Formát		1522 x 225 x 6 mm
Balení	Balík:	6 kusů / 2,055 m <sup>2</sup> / 20,726 kg
	Paleta:	39 balíků / 80,133 m <sup>2</sup> / 853,31 kg

Tolerance (požadavek EN 16511:2014)		
Pravouhlost ( $\leq 0,20\text{mm}$ )		$\leq 0,15\text{ mm}$
Rovinnost hran ( $\leq 0,30\text{ mm/m}$ )		$\leq 0,20\text{ mm/m}$
Rovnost konkav/konvex	podél ( $\leq 0,50/\leq 1,0\%$ )	$\leq 0,30/\leq 0,50\%$
	napříč ( $\leq 0,15/\leq 0,20\%$ )	$\leq 0,10/\leq 0,15\%$
Výškové rozdíly	(střed $\leq 0,10\text{ mm}$ )	(střed $\leq 0,10\text{ mm}$ )
	(max. $\leq 0,15\text{ mm}$ )	(max. $\leq 0,15\text{ mm}$ )
Spáry	(střed $\leq 0,15\text{ mm}$ )	(střed $\leq 0,05\text{ mm}$ )
	(max. $\leq 0,20\text{ mm}$ )	(max. $\leq 0,10\text{ mm}$ )

Záruka (stanoveno firmou Parador)		Upozornění
pro soukromé užívání	pro komerční užívání	- Vhodné pro celoplošné lepení (viz poznámky v manuálu)
Lifetime	10 let	- Údržba a péče viz. Příbalový leták
		- technické změny vyhrazeny

Technické údaje			
		Norma	Hodnocení
	<b>Uživatelská třída 23</b> Pro soukromé užívání	EN 16511	chodba, kuchyň, obývací pokoj, domácí kancelář
	<b>Uživatelská třída 33</b> Pro komerční užívání	EN 16511	Třídly, open-plan kanceláře, butiky
	Šíření plamene při požáru	EN 13501-1	B <sub>n</sub> -s1
	Kluzný odpor	EN 13893 EN 14041	$\mu \geq 0,30$ DS
	Odolnost vůči znečištění	EN 438-2	Skupiny 1+2: stupeň 5, žádné viditelné změny Skupina 3: stupeň 4, malé změny
	Stálobarevnost	EN ISO 105 - B02	Stupeň $\geq 6$
	Odolnost vůči kolečkům židlí	EN 425	Typ W, bez viditelných změn
	Posouvání nohy nábytku	EN 424	bez viditelných změn
	Otisk po konstantním zatížení	EN ISO 24343-1	$\leq 0,10\text{ mm}$
	Emise formaldehydu (E1 = 0,1 ppm)	ISO 16000	< E1
	Tlumení kročejového hluku	EN ISO 10140	17 dB
	Vytahovací síla na podélné a příčné spáry	ISO 24334	Podélné $\geq 4\text{ KN/m}$ Příčné $\geq 3\text{ KN/m}$
	Odolné vůči oděru	prEN 15468 příloha A	> 5.000 ot.
	Změna rozměru	EN ISO 23999	$\leq 0,20\%$
	Odolnost proti mikro poškrábání	EN 16094	Metoda A MSR-A1
	Likvidace	Kód odpadu	20 01 39
	Odolnost proti vlhkosti: 100% vodotěsná struktura produktu umožňuje použití ve vlhkých místnostech (dodržujte pokyny k instalaci).		

Provedení změny kým:	Osoba pověřená sledováním jakosti Parador	Jméno souboru:	PA_TDS_Designbóden_Vinyl_Trendtime-8_CZ_20210501
Datum:	15.12.2018	Aktualizace:	<a href="http://www.parador.de">www.parador.de</a>
Naše TDS se neustále aktualizují a přizpůsobují se stavu současně techniky. Tato verze nahrazuje všechna předchozí vydání a je platná od:			01.05.2021