

| Vlastnosti výrobku | | | |
|--|---|--|--|
| Formát | 1170 x 120 x 13 mm | 2200 x 185 x 13 mm | 2380 x 233 x 13 mm |
| Nášlapná vrstva | ≥ 2.5 mm | | |
| Obal | Balík: | 12 dílů 1,685 m ² / 11,532 kg | 9 dílů 3,663 m ² / 26,163 kg |
| | Paleta: | 30 balíků 50,544 m ² / 345,96 kg | 32 balíků 117,216 m ² / 837,216 kg |
| Záruka (stanoveno firmou Parador) | | 25 let (pro soukromé užívání) | |
| Pokyny | - Čištění a péče viz návod - Technické změny vyhrazeny | | |

Označení výrobku



EN 14342:2013



www.blauer-engel.de/uz176



CONTROL BY SCS Global Services



TESTED PRODUCT
ID 1016 - 12656 - 001



Qualität
Fertigung
überwacht
Funktionalität

www.tuv.com
ID: 10000097912



PEFC04-33-0507



THIRD-PARTY VERIFIED
ISO 14025 and EN 15804



Tolerance (EN 13489)

| | |
|--|-----------|
| Přípustné odchylky v délce (± 0,1 %) | ± 0,05 % |
| Přípustné odchylky v šířce (± 0,2 mm) | ± 0,1 mm |
| Pravouhlost dílu (≤ 0,2 %) | ≤ 0,05 % |
| Podélné zakřivení podél dílu (≤ 0,1 %) | ≤ 0,05 % |
| Příčné zakřivení v šířce (≤ 0,2 %) | ≤ 0,08 % |
| Spojení povrchu (≤ 0,2 mm) | ≤ 0,18 mm |
| Vlhkost dřeva v okamžiku dodání (5-9%) | 6 - 8 % |

Klasifikace vlastností produktu

| | Norma | Hodnocení |
|---|--------------|-------------------------------------|
| Namáhání kolečky židle | EN 425 | Doporučujeme použití běžné podložky |
| Posouvání nohy nábytku | EN 424 | Žádné viditelné změny |
| Tepelný odpor Pokládka na podlahové vytápění - vhodné s vhodným podkladovým materiálem a parozábranou | EN ISO 10456 | 0,087 m ² *K/W |
| Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm) | EN 717-1 | ≤ 0,05 ppm |
| Kročejový hluk | ISO 717-2 | 18 dB (na Akustik-Protect 100) |
| Likvidace | | Kód odpadu 20 01 38 |

Klasifikace povrchových vlastností

| | Norma | Hodnocení | |
|---|--------------|--|---|
| | | Lak | přírodní olej plus |
| Smykové tření | EN 13893 | μ ≥ 0,47 | μ ≥ 0,49 |
| | CEN/TS 15676 | 29 SRT (SRV mokré) 51 SRT (SRV suché) | 99 (USRV) |
| Chování při hoření, při plovoucí pokládce | EN 13501-1 | D _{fl} s1 | |
| | EN 13501-1 | D _{fl} s1 | |
| Chemická odolnost | EN 13442 | Parametr 5 | Parametr 5 kromě roztoku amoniaku (param.2) |
| Přilnavost / mřížková zkouška | ISO 2409 | 0 | n.n. |
| Zastavení skluzu na šikmé ploše | DIN 51130 | R 9 | R10 |

| | | | |
|---|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| Provedení změny kým: | Osoba pověřená sledováním jakosti | Jméno souboru: | 20190901_PA_TDS_Parkett_EcoBalance_CZ |
| Datum: | 01.08.2013 | Aktualizace: | www.parador.de |
| Naše TDS se neustále aktualizují a přizpůsobují se stavu současné techniky. Tato verze nahrazuje všechna předchozí vydání a je platná od: | | | 01.09.2019 |

| Volné třídění dle EN 13489 | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Sortiment: | Parketový vzor | | | | | | |
| Vlastnosti dle EN 1310: | Vrchní strana lamely | | | | | | |
| Druh dřeva: | Buk | Dub | | | Vlašský ořech, evropský | | |
| Botanické označení / kód (EN 13556): | Fagus sylvatica L. / FASY | Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE | | | Juglans regia / JGRG | | |
| Zkratka / druh / datum (interní): | ER-L-BU | | ER-L-EI | | ER-L-SWN | | |
| | Verze 7 2014 | | Verze 14 2016 | | Verze 13 2019 | | Verze 7 2012 |
| | A2 | A4 | A2 | A4 | N4 | A2 | A4 |
| Druh: | Natur | Living | Natur | Rustikal | Living | Natur | Living |
| Zdravá běl | - | - | nepřípustné | přípustné | přípustné také mírně vybledlé | přípustné | přípustné |
| Suky (pevně zarostlé) | přípustné: do 15 mm | přípustné: do 20 mm | přípustné: do 15 mm | přípustné: do 20 mm | přípustné: do 30 mm | přípustné: do 20 mm | přípustné: do 30 mm |
| Vypadlé suky | nepřípustné | nepřípustné | přípustné: do 10 mm | přípustné: do 20 mm | přípustné: do 20 mm | nepřípustné | nepřípustné |
| Bodové suky | přípustné | přípustné | přípustné | přípustné | přípustné: Kočičí tlapy | přípustné | přípustné |
| Zatmelená místa | přípustné | přípustné | přípustné | přípustné | přípustné | přípustné | přípustné |
| Mělké trhlinky, vlasové trhlinky | nepřípustné | nepřípustné | nepřípustné | nepřípustné | nepřípustné | přípustné | přípustné |
| Příměsi cukrů, minerálů | - | - | - | - | - | - | - |
| Zarostlá kůra | nepřípustné | nepřípustné | nepřípustné | nepřípustné | nepřípustné | nepřípustné | nepřípustné |
| Trhliny od blesku | přípustné | přípustné | nepřípustné | přípustné | přípustné | nepřípustné | přípustné |
| Odklon vláken | není kritériem | není kritériem | není kritériem | není kritériem | není kritériem | není kritériem | není kritériem |
| Zdravé jádro | přípustné | přípustné: Lamely hnědého jádra | - | - | přípustné | - | - |
| Dřeňové paprsky | přípustné | přípustné | přípustné | přípustné | přípustné | - | - |
| Rozdíly v barvě | přípustné | přípustné | přípustné | přípustné | přípustné | přípustné | přípustné |
| Bílé pruhy | - | - | přípustné | přípustné | přípustné | - | - |
| Otisky od prokladových latí | nepřípustné | nepřípustné | nepřípustné | nepřípustné | nepřípustné | nepřípustné | nepřípustné |
| Napadení škůdci (EN 1311) | nepřípustné | nepřípustné | nepřípustné | nepřípustné | nepřípustné | nepřípustné | nepřípustné |

Části, které nejsou vidět

Co se týká velikosti a množství, jsou přípustné všechny vlastnosti bez omezení, pokud to nebude mít vliv na pevnost nebo životnost podlahy.

Poznámka

Do dalšího nižšího druhu nesmí spadat více jak 3% lamel. Dřevo je přírodní produkt, a proto jsou jeho barva a struktura odlišné. Vzory, prospekty a fotografie jsou tedy pouze přibližné a nejsou závazné. Na přirozené změny barevného odstínu dřeva má vliv také působení slunečního záření. Z tohoto důvodu může produkt vykazovat v okamžiku dodání výrazné rozdíly oproti vzorku.

| | | | |
|---|-----------------------------------|----------------|--|
| Provedení změny kým: | Osoba pověřená sledováním jakosti | Jméno souboru: | 20190901_PA_TDS_Parkett_EcoBalance_Anhang_CZ |
| Datum: | 01.08.2013 | Aktualizace: | www.parador.de |
| Naše TDS se neustále aktualizují a přizpůsobují se stavu současné techniky. Tato verze nahrazuje všechna předchozí vydání a je platná od: | | | 01.09.2019 |
| | | | Strana 1 z 4 |

| Volné třídění dle EN 13489 | | | |
|--|---|--|-----------------------------|
| Sortiment: | Selský vzor | | |
| Vlastnosti dle EN 1310: | Horní strana bez krycí vrstvy | | |
| Druh dřeva: | Dub | | |
| Botanické označení / kód (EN 13556): | Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE | | |
| Zkratka / druh / datum (interní): | ER-LH-EI-N3/N2x/N3x | ER-LH-EI-N6-N7 | ER-LH-EI thermo. |
| | Verze 2 2018 | Verze 7 2018 | Verze 2 2016 |
| | N3 | N7 | N4 |
| Druh: | Classic | Rustikal | Living |
| Zdravá běl | nepřípustné | přípustné | přípustné |
| Suky (pevně zarostlé) | přípustné: do 30 mm | přípustné: do 80 mm | přípustné: do 50 mm |
| Vypadlé suky | přípustné: do 15 mm | přípustné: do 60 mm | přípustné: do 30 mm |
| Bodové suky | přípustné: Kočíčí tlapky | přípustné: Kočíčí tlapky | přípustné: Kočíčí tlapky |
| Zatmelená místa | přípustné | přípustné | přípustné |
| Mělké trhlinky, vlasové trhlinky | nepřípustné | přípustné | přípustné |
| Příměsí cukrů, minerálů | - | - | - |
| Zarostlá kůra | nepřípustné | přípustné | nepřípustné |
| Trhliny od blesku | přípustné: Hvězdicové trhlinky v sucích | přípustné | přípustné |
| Odklon vláken | není kritériem | není kritériem | není kritériem |
| Zdravé jádro | nepřípustné: Dužina v jádru | přípustné | nepřípustné |
| Dřeňové paprsky | přípustné | přípustné | přípustné |
| Rozdíly v barvě | přípustné: malé rozdíly v barvě | přípustné: malé rozdíly v barvě / lehká zbarvení | přípustné |
| Bílé pruhy | přípustné | přípustné | přípustné |
| Otisky od prokladových latí | nepřípustné | nepřípustné | nepřípustné |
| Napadení škůdci (EN 1311) | nepřípustné | nepřípustné | nepřípustné |
| Části, které nejsou vidět | | | |
| Co se týká velikosti a množství, jsou přípustné všechny vlastnosti bez omezení, pokud to nebude mít vliv na pevnost nebo životnost podlahy. | | | |
| Poznámka | | | |
| Do dalšího nižšího druhu nesmí spadat více jak 3% lamel. Dřevo je přírodní produkt, a proto jsou jeho barva a struktura odlišné. Vzory, prospekty a fotografie jsou tedy pouze přibližné a nejsou závazné. Na přirozené změny barevného odstínu dřeva má vliv také působení slunečního záření. Z tohoto důvodu může produkt vykazovat v okamžiku dodání výrazné rozdíly oproti vzorku. | | | |

| | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------|--|--------------|
| Provedení změny kým: | Osoba pověřená sledováním jakosti | Jméno souboru: | 20190901_PA_TDS_Parkett_EcoBalance_Anhang_CZ | |
| Datum: | 01.08.2013 | Aktualizace: | www.parador.de | |
| Naše TDS se neustále aktualizují a přizpůsobují se stavu současné techniky. Tato verze nahrazuje všechna předchozí vydání a je platná od: | | | 01.09.2019 | Strana 2 z 4 |

| Volné třídění dle EN 13489 | | | |
|--|---|--|----------------------------|
| Sortiment: | Selský vzor (1170 x 185 x 13mm) | | |
| Vlastnosti dle EN 1310: | Horní strana bez krycí vrstvy | | |
| Druh dřeva: | Dub | | |
| Botanické označení / kód (EN 13556): | Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE | | |
| Zkratka / druh / datum (interní): | ER-LH-EI | | ER-LH-EI |
| | Verze 7 2017 | | Verze 7 2017 |
| | A1 | | A4 |
| Druh: | Classic | | Rustikal |
| Zdravá běl | nepřípustné | | přípustné |
| Suky (pevně zarostlé) | přípustné: do 15 mm | | přípustné: do 35 mm |
| Vypadlé suky | nepřípustné | | přípustné: do 15 mm |
| Bodové suky | přípustné: Kočíčí tlapy | | přípustné: Kočíčí tlapy |
| Zatmelená místa | přípustné | | přípustné |
| Mělké trhlinky, vlasové trhlinky | nepřípustné | | přípustné |
| Příměsí cukrů, minerálů | - | | - |
| Zarostlá kůra | nepřípustné | | přípustné |
| Trhliny od blesku | přípustné: Hvězdicové trhlinky v sucích | | přípustné |
| Odklon vláken | není kritériem | | není kritériem |
| Zdravé jádro | nepřípustné | | nepřípustné |
| Dřeňové paprsky | přípustné | | přípustné |
| Rozdíly v barvě | přípustné | | přípustné |
| Bílé pruhy | - | | - |
| Otisky od prokladových latí | nepřípustné | | nepřípustné |
| Napadení škůdci (EN 1311) | nepřípustné | | nepřípustné |
| Části, které nejsou vidět | | | |
| Co se týká velikosti a množství, jsou přípustné všechny vlastnosti bez omezení, pokud to nebude mít vliv na pevnost nebo životnost podlahy. | | | |
| Poznámka | | | |
| Do dalšího nižšího druhu nesmí spadat více jak 3% lamel. Dřevo je přírodní produkt, a proto jsou jeho barva a struktura odlišné. Vzory, prospekty a fotografie jsou tedy pouze přibližné a nejsou závazné. Na přirozené změny barevného odstínu dřeva má vliv také působení slunečního záření. Z tohoto důvodu může produkt vykazovat v okamžiku dodání výrazné rozdíly oproti vzorku. | | | |

| | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------|--|--------------|
| Provedení změny kým: | Osoba pověřená sledováním jakosti | Jméno souboru: | 20190901_PA_TDS_Parkett_EcoBalance_Anhang_CZ | |
| Datum: | 01.08.2013 | Aktualizace: | www.parador.de | |
| Naše TDS se neustále aktualizují a přizpůsobují se stavu současné techniky. Tato verze nahrazuje všechna předchozí vydání a je platná od: | | | 01.09.2019 | Strana 3 z 4 |

| Volné třídění dle EN 13489 | | | |
|--|---|--|--|
| Sortiment: | Velkoplošný formát | | |
| Vlastnosti dle EN 1310: | Horní strana bez krycí vrstvy | | |
| Druh dřeva: | Dub | | |
| Botanické označení / kód (EN 13556): | Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE | | |
| Zkratka / druh / datum (interní): | ER-LH-EI-N3/N2x/N3x | ER-LH-EI-N6-N7 | |
| | Verze 2 2018 | Verze 7 2018 | |
| | N3 | N7 | |
| Druh: | Classic | Rustikal | |
| Zdravá běl | nepřípustné | přípustné | |
| Suky (pevně zarostlé) | přípustné: do 30 mm | přípustné: do 80 mm | |
| Vypadlé suky | přípustné: do 15 mm | přípustné: do 60 mm | |
| Bodové suky | přípustné: Kočíčí tlapky | přípustné: Kočíčí tlapky | |
| Zatmelená místa | přípustné | přípustné | |
| Mělké trhlínky, vlasové trhlínky | přípustné | přípustné | |
| Příměsí cukrů, minerálů | - | - | |
| Zarostlá kůra | nepřípustné | přípustné | |
| Trhlíny od blesku | přípustné: Hvězdicové trhlínky v sucích | přípustné | |
| Odklon vláken | není kritériem | není kritériem | |
| Zdravé jádro | nepřípustné: Dužina v jádru | přípustné | |
| Dřeňové paprsky | přípustné | přípustné | |
| Rozdíly v barvě | přípustné: malé rozdíly v barvě | přípustné: malé rozdíly v barvě / lehká zbarvení | |
| Bílé pruhy | přípustné | přípustné | |
| Otisky od prokladových latí | nepřípustné | nepřípustné | |
| Napadení škůdci (EN 1311) | nepřípustné | nepřípustné | |
| Části, které nejsou vidět | | | |
| Co se týká velikosti a množství, jsou přípustné všechny vlastnosti bez omezení, pokud to nebude mít vliv na pevnost nebo životnost podlahy. | | | |
| Poznámka | | | |
| Do dalšího nižšího druhu nesmí spadat více jak 3% lamel. Dřevo je přírodní produkt, a proto jsou jeho barva a struktura odlišné. Vzory, prospekty a fotografie jsou tedy pouze přibližné a nejsou závazné. Na přirozené změny barevného odstínu dřeva má vliv také působení slunečního záření. Z tohoto důvodu může produkt vykazovat v okamžiku dodání výrazné rozdíly oproti vzorku. | | | |

| | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------|--|--------------|
| Provedení změny kým: | Osoba pověřená sledováním jakosti | Jméno souboru: | 20190901_PA_TDS_Parkett_EcoBalance_Anhang_CZ | |
| Datum: | 01.08.2013 | Aktualizace: | www.parador.de | |
| Naše TDS se neustále aktualizují a přizpůsobují se stavu současné techniky. Tato verze nahrazuje všechna předchozí vydání a je platná od: | | | 01.09.2019 | Strana 4 z 4 |